

BARNIZ REVEPOX

Cod.: 734.002

Cod.: 734.003 (Endurecedor)



DESCRIPCIÓN

Barniz epoxi de dos componentes. Se caracterizan por su elevada **resistencia a los agentes químicos, el desgaste mecánico y facilidad de anclaje** sobre soportes diversos.

FUNCIONES

Como capa de acabado en sistemas epoxídicos: **protección de la madera, protección del hormigón**, etc.

PROPIEDADES

- Máxima resistencia química.
- Gran resistencia mecánica.
- Excelente adherencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº componentes:	Dos.
Color:	Incoloro.
Aspecto:	Brillante.
Rendto práctico:	6 – 10 m ² /Kg y capa.
Repintado:	Mínimo: 16 horas.
Rest. Óptima:	A los ocho días después de su aplicación.
Transitable:	A las 24 h. de su aplicación.
Caleo:	No está indicado para el exterior si es importante el efecto decorativo.

APLICACIÓN

Proporción mezcla:	1 parte de Comp. A y 1 parte de Comp. B.
Vida de la mezcla:	1 hora.
Sist. aplicación:	Brocha, rodillo o pistola air-less.
Limp. y dilución:	DISOLVENTE 12-17.
Temperatura obra:	Durante las 48 h. Después de su aplicación: Temperatura mínima 10°C. (por debajo de esta temperatura no endurece o endurece mal).
Envasado:	Comp. A y Comp. B en 5 Kg.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 03/04

Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa