

## MINIO DE HIERRO

Cod.: 755.400



### DESCRIPCIÓN

**Imprimación antioxidante**, a base de minio de hierro y resinas con gran poder de humectación, lo que le permite adherirse a fondos sin preparación.

### FUNCIONES

**Pintado y protección de superficies de hierro** en estructuras, balcones, carpintería metálica, etc., que deban ser acabados con esmalte sintético.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante: Resina alcídica.  
Color: Rojo.  
Aspecto: Ligeramente satinado.  
Densidad: 1,35 Kg/L.  
Viscosidad 25° C: 100 seg. F-4.  
Secado a 20° C: Tacto: 1 h. Repintado: 8 h.  
Rendimiento: Espesor y consumo total recomendado:  
35  $\mu$  y 9-11 m<sup>2</sup>/L.

### APLICACIÓN

Superficies: Limpias, exentas de óxido y aceite.  
Sist. aplicación: Brocha, rodillo, pistola air-less.  
Disolvente: Disolvente Sintético (12-19).  
Envasado: 750 ml y 4 L.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 04/96

Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa