

**JALFAST**

Cod.: 821.XXX

**DESCRIPCIÓN**

Capa de acabado a base de resina alquídica modificada.

**FUNCIONES****JALFAST** es ideal para el pintado aerográfico en el **sector industrial sobre soportes metálicos**.**PROPIEDADES**

- Fácil aplicabilidad, sin problemas de descuelgues.
- Buena adherencia y elasticidad, sobre soportes imprimados.
- Fabricación casi "a medida" para cada uno de los clientes que tienen una instalación de pintado de tipo mediano, que consumen muchos Kg, siempre del mismo color y de la misma calidad.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Viscosidad:	90-120" CF4.
Color:	Carta RAL.
Aspecto:	Brillo superior al 90%.
Sol. en volumen:	50-55%, según colores.
Densidad:	1-1,2 g/cc. 20°C, según colores.
Secado a 20°C.:	Tacto: 1 min. Repintado: 8 h.
Espesor recomend.:	30 µ.
Rendto. Teórico 30µ:	14 m <sup>2</sup> /Kg.
Nº de capas:	Dos.

**APLICACIÓN**

Superficies: Limpias, secas y debidamente imprimadas.  
Sist. aplicación: Pistola aerográfica, air-less o electrostática.  
Disolvente: DISOLVENTE INDUSTRIAL (Cod. 832.050).  
Envasado: 25 Kg.

**Disponible en forma de bases para ser coloreado con nuestro Sistema Tintométrico Industrial.**

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 06/05

Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa