

PRIMER UNIVERSAL

Cod.: 840.XXX / 740.XXX



DESCRIPCIÓN

Imprimación sintética anticorrosiva, polivalente, multipigmentada.

FUNCIONES

Su **alta adherencia**, **gran rapidez de secado** y **excelentes propiedades anticorrosivas** hacen del **PRIMER UNIVERSAL** la imprimación idónea para uso general.

PROPIEDADES

Permite el repintado con todo tipo de pinturas, incluso clorocaucho y/o de "dos componentes".
Buen poder antioxidante.
Rápido secado.
Permite repintado húmedo s/ húmedo
Diluyendo con Disolvente Universal queda a resistividad ideal para la aplicación en pistola electrostática.
Sobre Hierro está clasificado M-1 (UNE 23-727-90).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante: Alquídico-fenólico.
Pigmento: Cargas minerales, óxido de hierro y pigmentos inhibidores de corrosión.
Color: Rojo RAL 3009, Verde RAL 6011, Gris RAL 7038 y Blanco RAL 9001.
% Sol en volumen: 44%.
Densidad: 1'46 Kg/L.
Viscosidad: 100-110"CF4 a 25°C.
Secado a 20°C.: Tacto: 10 min. Repintado: 12 h.
Espesor recomend.: 35 µ.
Rend^o teórico: 35 µ, 9 m²/Kg.

APLICACIÓN

Superficies: Totalmente limpias, exentas de grasa y óxido.
Sist. aplicación: Brocha, rodillo, pistola aerográfica, air-less o electrostática.
Disolvente: Industrial (Cod. 832.050)
Envasado: 4 L y 25 Kg.
Disponible en forma de base para la formulación en toda la gama de colores de nuestro Sistema Tintométrico Industrial.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 06/05

Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa