

## PRIMER UNIVERSAL SATINADO

Cod.: 840.XXX



### DESCRIPCIÓN

Imprimación anticorrosiva de secado rápido.

### FUNCIONES

Por su rapidez de secado, gran poder de humectación y excelentes propiedades anticorrosivas, **PRIMER UNIVERSAL SATINADO** es idóneo como imprimación de uso general.

Su aspecto satinado permite dejarlo como acabado en aplicaciones al interior como es el caso de estructuras metálicas.

### PROPIEDADES

Permite el repintado con todo tipo de pinturas incluso clorocaucho y/o de dos componentes.

Potencia el brillo en acabados brillantes.

Es adecuado para la aplicación en pistola electrostática.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante: Alquídico-fenólico.  
Color: S/. carta de colores.  
Brillo ángulo 60°: 25-45.  
% Sol.volumen 46%.  
Densidad: 1,3 -1,4 Kg/L según color.  
Secado 20° C: Tacto: 90 min. Repintado: 8 h.  
Espesor recomend.: 35 µ.  
Rendimiento  
teórico 35 µ: 9,3 m<sup>2</sup>/Kg.

### APLICACIÓN

Superficies: Limpias, totalmente exentas de grasa y ácido.  
Sistema aplicación: Brocha, rodillo, pistola aerográfica, air-less o electrostática.  
Disolvente: DISOLVENTE INDUSTRIAL O UNIVERSAL.  
Envasado: 6 Kg y 25 Kg.

**Disponible en forma de base para la formulación en toda la gama de colores de nuestro Sistema Tintométrico Industrial.**

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 06/05  
Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa