

SURFACER

Cod.: 842.XXX

**DESCRIPCIÓN**

El **SURFACER** participa de algunas propiedades de las imprimaciones y de otras de los esmaltes. Para pintar con una sola capa de pintura obteniendo un acabado satinado.

PROPIEDADES

-Seca rápido, cubre con limitadas cualidades antioxidantes, pero con un buen acabado satinado.
-Perfecta adherencia sobre superficies de hierro desengrasadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante:	Resina alcídica modificada.
Pigmento:	Proporciona un efecto barrera contra la corrosión.
Viscosidad:	90 seg. CF4.
Color:	Verde RAL 6011 y Gris RAL 7038.
Aspecto:	Satinado.
Sol. en volumen:	39% ± 2, según colores.
Densidad:	1,4 g/cc, según color.
Secado 20° C:	Tacto: 30 min. Total: 3 h. Repintado: 6 horas.
Secado estufa:	30 minutos a 90° C.
Espesor recomend.:	30 micras.
Rendt° teórico 30 µ:	9 m ² /Kg.
N° de capas:	Una, cruzada.

APLICACIÓN

Superficies:	Completamente limpias y desengrasadas.
Sist. aplicación:	Brocha, pistola aerográfica, air-less, o electrostática.
Disolvente:	DISOLVENTE 12-18 o UNIVERSAL.
Limp. utensilios:	DISOLVENTE 12-18 o UNIVERSAL.
Envasado:	25 Kg.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 05/93

Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa