

### ACTIVA

Cod.: 717.914



### DESCRIPCIÓN

Pintura plástica, acrílica, formulada con Bióxido de titanio rutilo como pigmento y polvo de mármol como única carga, que le confieren un **INCOMPARABLE BLANCO LUMINOSO y un EXCELENTE PODER DE RELLENO** y le permiten mantener las propiedades de cubrición, impermeabilización, transpirabilidad y solidez a la luz en la mayoría de soportes.

### FUNCIONES

Para la protección y decoración de exteriores e interiores. La presencia de coalescentes de alto peso molecular le permiten la aplicación en interiores con ausencia de olor.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|  |   |
|--|---|
| Ligante:                               | Dispersión acrílica.  |
| Color:                                 | Blanco luminoso.  |
| Aspecto:                               | Mate.   |
| Peso específico:                       | 1,6 Kg/L.   |
| Viscosidad:                            | Tixotrópica.  |
| Secado a 25° C:                        | Tacto: 10 minutos. Repintado: 6 horas.  |
| Rendimiento:                           | Según UNE: 12-14 m <sup>2</sup> /L y capa.  |
| Consumo:                               | Espesor y consumo recomendado:<br>Para 100 µ al exterior: 4,2 m <sup>2</sup> /L 2,66 m <sup>2</sup> /Kg.<br>Para 70 µ al interior: 6,10 m <sup>2</sup> /L 3,8 m <sup>2</sup> /Kg. |
| Resistencia al fuego:                  | Cumple M-1  |
| Valor límite de la UE Categoría (A/a): | 30 gr./l. Valor máximo de la Activa: 30 gr./l COV's   |

### APLICACIÓN

Es importante no diluir demasiado (un 10-20% con agua). Si los fondos no son consistentes, es decir, todavía tienen pinturas a la cola, cal, extolite, mal adheridas, sucias o caleantes, es preciso preveer una mano de **JALMUREX o JALFOND al disolvente o al agua**.

Se aplica perfectamente a rodillo o pistola air-less.

Temperatura de trabajo

y almacenamiento: Mínimo 5°C. - Máximo 40°C.

Diluyente: Agua.

Envasado: 4 L y 15 L.

**Coloreable con nuestros Sistemas Tintométricos UNIVERSAL, AQUAJAL y MIXTO y nuestros tintes concentrados Jaltint.**

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

**Fecha Edición:** 10/11