

DURALIT BARNIZ PARQUET

Cod.: 722.012



DESCRIPCIÓN

Barniz de un solo componente a base de resinas modificadas con poliuretano.

FUNCIONES

Para el barnizado de la **madera en interiores**: parquets, puertas, escalera, etc.

PROPIEDADES

Elevada **resistencia al desgaste**.
Permite un **lijado perfecto** a las pocas horas.
Resiste a derrames de agua, café.
No cuartea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante:	Resinas uretanadas.
Color:	Totalmente transparente.
Aspecto:	Brillante.
Peso específico:	0,9 Kg/L.
Viscosidad:	99 seg. F-4 a 25°C.
Secado 20°C:	Tacto: 1 h. Repintado: 12 h. Para repintados superiores a 72 horas, prever un lijado para garantizar anclaje.
Nº de capas:	Tres.
Nº componentes:	Uno.
Rendimiento:	10 – 14 m ² /L, según absorción de la superficie.

APLICACIÓN

Superficies:	Limpias, secas y exentas de polvo, y con el grado de rugosidad necesario para asegurar el anclaje.
Sist. aplicación:	Brocha, pistola aerográfica o air-less.
Temp. aplicación:	Mínimo 10°C. Máximo 40°C.
Disolvente:	Disolvente Universal o Disolvente sintético (12-19).
Envasado:	375 ml, 750 ml y 4 L.

Coloreable con nuestro Sistema Tintométrico JALCOLOR.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 10/01

Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa