

JALFIX SATINADO S-2

Cod.: 718



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica satinada lavable a base de copolímeros vinílicos modificados, bióxido de titanio y extendedores de elevada resistencia a la intemperie.

FUNCIONES

Para la **protección y decoración** de **interiores y exteriores** sobre todo tipo de materiales de construcción. También como acabado antipolvo para suelos.

PROPIEDADES

Facilidad de aplicación.
Alto **poder cubriente**.
Extraordinaria **blancura**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante: Dispersión de copolímero vinil-veova.
Color: Blanco.
Aspecto: Satinado brillo: 25% (ángulo de 60°).
Peso específico: 1,3 g/cc
Rendimiento: Según UNE: 13-16m²/L y capa.
Consumo: Espesor y consumo total recomendados:
 Para 80μ en exterior: 3,9 m²/L = 3 m²/Kg
 Para 70μ en interior: 4,5 m²/L = 3,46 m²/Kg
Lavabilidad: > 20.000 dobles pasadas (transcurridas 3 semanas).
Secado a 20°C: Tacto: 10 minutos. Repintado: 6 horas.
COV's: Valor límite de la UE Categoría (A/b): 100 gr./l. Valor max. de este producto 100 gr./l.

APLICACIÓN

Superficies: Limpias, exentas de salitre y secas. Sobre superficies porosas prever una mano de **JALMUREX** o **JALFOND al disolvente o al agua**. Sobre superficies ya pintadas o defectuosas, consultar.
Dilución: Agua (10%-20%).
Sist. Aplicación: Brocha, rodillo o pistola air-less.
Temp. Trabajo: Mínimo: 5°C. Máximo: 40°C.
Envasado: 750 ml, 4 L y 15 L.
Coloreable con nuestro Sistemas Tintométricos Universal, Mixto y Aquajal y nuestros tintes concentrados Jaltint.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 03/11 -JS