

JALMUREX AL AGUA**CÓDIGO: 737.008****DESCRIPCIÓN**

Pintura tixotrópica al agua para cubrir y aislar manchas de paredes y techos. Especial para tapar las manchas de grasa de las cocinas y para utilizar en trabajos rápidos de bares, locales comerciales, hospitales, hoteles, restaurantes, etc., donde se requiera un producto al agua y sin olor.

Además de acabado, puede utilizarse como fondo adherente para acabar con otra pintura al agua.

FUNCIONES

Aislante de manchas difíciles en paredes y techos producidas por:

- Humos, nicotina.
- Aceites, grasas de cocinas,
- Rotuladores. Recomendamos hacer una prueba previa.

Adherente sobre superficies como:

- Yeso proyectado y Pladur.

Gracias a su excelente nivelación, permite un acabado con ausencia de empalmes y marcas de aplicación.

Sin olor, sin disolvente, muy blanca, alto poder cubriente, muy adherente, transpirable, no amarillea, alto poder aislante, sin tensión, no gotea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante:	Dispersión acrílica.
Color:	Blanco
Aspecto:	Mate de tacto suave.
Peso específico:	1,40 ± 0.05 g/cm ³
Viscosidad:	Tixotrópico.
Secado a 25°C.:	Tacto: 30 minutos. Repintado: 24 horas.
Número de capas:	2 capas
Espesor y consumo recomendado:	Para 90 µ al exterior 4 m ² /L 2.7 m ² /Kg
Valor límite de la UE categoría (A/a):	30 gr./l. (2010)
Valor COV máximo de este producto	1,6 gr./l.

APLICACIÓN

Superficies: Yeso, cartón yeso, yesos proyectados, pinturas viejas, cemento, madera, escayola, papeles pintados, limpias y secas. En caso de que exista una gruesa capa de cal o pintura vieja mal adherida, prever un cepillado hasta su total eliminación.

Sistema Aplicación: Brocha, rodillo o pistola air-less.

Temp. trabajo y almacenamiento: Mín. 5°C – Máx. 40°C.

Dilución: Un 5% con agua.

Envasado: 4 L y 10 L

Coloreable con nuestros Sistemas Tintométricos Universal, Aquajal y Mixto y tintes concentrados Jaltint.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El Usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la hoja técnica, o por desconocimiento de su oficio.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 02 /2017 TB