

JALPISCINAS AL AGUA Pintura para Piscinas

Cod.: 735



DESCRIPCIÓN

Pintura al agua para pintar.

PROPIEDADES

Excelente adherencia y cubrición.
Fácil de aplicar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco y Azul piscina.
Aspecto:	Satinado, brillo 25%.
Soporte:	Hormigón.
Secado:	Tacto: 10 min. Repintado: 6-12 h. Llenado: 5 días.
Rendimiento:	Espesor y consumo total recomendado: 80 µ y 3,9 m ² /L.
Densidad:	1,39 Kg/L.
Dilución:	10-20% con agua.
Permeabilidad:	Al agua: totalmente impermeable. Al vapor: transpirable.
Prep. Fondo:	Seco, limpio de depósitos de cal y grasas. Si es necesario, limpiar con sulfumán diluido.
Envasado:	4 L.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 04/96**Responsable Técnico:** Sr. J. Sanosa