

JALPISCINAS AL AGUA**CÓDIGO: 735.005****DESCRIPCIÓN**

Pintura acrílica al agua para pintar piscinas de hormigón.

PROPIEDADES

Excelente adherencia y cubrición.
Fácil de aplicar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Azul piscina.	
Aspecto:	Satinado, brillo 25%.	
Viscosidad:	50 – 60 Poises	
Densidad:	1,39 Kg/L.	
Soporte:	Hormigón.	
Secado:	Tacto: 10 min.	
Repintado:	6-12 h. Recomendamos esperar un mínimo de 5 días desde la aplicación del producto para realizar el llenado de la piscina.	
Rendimiento:	Espesor y consumo total recomendado:	80 μ y 3,9 m ² /L.
Dilución:	10-20% con agua.	
Permeabilidad:	Al agua: totalmente impermeable. Al vapor: transpirable.	
Preparación del Fondo:	Seco, limpio de depósitos de cal y grasas. Si es necesario, limpiar con sulfumán diluido.	
Número de capas:	Dos	
Envasado:	4 L.	

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El Usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la hoja técnica, o por desconocimiento de su oficio.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 05/16 TB Rev-2