

JALPLAST**CÓDIGO: 751.201****DESCRIPCIÓN**

Pintura plástica de gama elemental de alta blancura y buen poder cubriente.

FUNCIONES

Para la protección y decoración de interiores y exteriores, en parkings, obra nueva, garajes, naves industriales.

Recomendamos no aplicar Jalplast en exteriores de zonas costeras o de duras condiciones climáticas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante:	Dispersión acrílica.
Color:	Blanco
Aspecto:	Mate
Peso específico:	1,61 ± 0.05 g/cm ³
Viscosidad:	60-70 Poises
Secado a 25°C.:	Tacto: 10 minutos. Repintado: 6 horas.
Número de capas:	2 capas
Espesor y consumo recomendado:	Para 70 µ en interior 6,3 m ² /L 3,8 m ² /Kg Para 100 µ al exterior 4 m ² /L 2,4 m ² /Kg
Valor límite de la UE categoría (A/a):	30 gr./l. (2010)
Valor COV máximo de este producto	1,6 gr./l.

APLICACIÓN

Superficies:	Yeso, Hormigón, revoque, madera, fibrocemento, Soportes ya pintados Limpas, exentas de salitre y secas. Sobre superficies porosas, proveer una mano de JALFOND al agua. Sobre esmaltes viejos, lavar con una solución de agua y lejía. En superficies nuevas de ladrillo, cemento, etc., aplicar dos manos diluidas un 10-20%.
Sistema Aplicación:	Brocha, rodillo o pistola air-less.
Temperatura de trabajo y almacenamiento:	Mín. 5°C – Máx. 40°C.
Dilución:	10-20 % agua de agua en función de sistema de aplicación y condiciones climáticas.
Envasado:	4 L y 15 L

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El Usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la hoja técnica, o por desconocimiento de su oficio.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 03 /2017 TB