

JALPLEX BARNIZ MARINO

Cod.: 722.200



DESCRIPCIÓN

Barniz formulado con resinas y componentes especiales que actúan como **filtro solar, impidiendo la acción destructora de los rayos U.V.**

FUNCIONES

Protección de la madera sometida a fuerte radiación solar.

PROPIEDADES

Muy buena **retención del brillo**.
Elevada **resistencia a la intemperie**.
Facilidad de aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante: Alcídico modificado con poliuretano.
Color: Incoloro.
Aspecto: Brillante.
Peso específico a 20°C: 0,93 Kg/L.
Viscosidad: 100 seg. F-4 a 25°C.
Secado 20°C: Tacto: 2 horas. Repintado: 12 horas.
Nº de capas: 3.
Rendimiento: Según UNE: 16-18 m²/L.
Valor limite de la UE Categoría (A/e): 400 gr./l. 2010. Valor máximo de este producto : 400 gr/l. COV's

APLICACIÓN

Superficie: Madera o contraplacado. Sobre barnices viejos, es indispensable un lijado previo.
Sist. aplicación: Brocha, rodillo o pistola air-less.
Disolvente: Producto al uso.
Limpieza utensilios: Disolvente Universal
Envasado: 375 ml, 750 ml y 4 L.

Coloreable con nuestro Sistema Tintométrico JALCOLOR.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 04/09- JS