

### JALPLEX SINTÉTICO MATE

Cod.: 722.600



#### DESCRIPCIÓN

**Barniz alcídico incoloro**, de aspecto mate, para madera.

#### FUNCIONES

Barnizado de **madera interior**.

#### PROPIEDADES

**Acabado mate** de una **gran regularidad**.  
**Secado muy rápido**.  
**Resistencia al fuego M 1**

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante:	Resina alquídica.
Pigmento:	Sílice porosa con tratamiento orgánico.
Color:	Incoloro.
Aspecto:	Mate.
Peso específico:	0,950 Kg/L.
Viscosidad 25°C:	90 –100" F-4.
Secado 20°C:	Tacto: 2 h. Repintado: 12 h.
Nº de capas:	Dos.
Rendimiento:	Según UNE: 12-14 m <sup>2</sup> /L.

#### APLICACIÓN

Superficie:	Madera o contraplacado. Sobre barnices viejos, es indispensable un lijado previo.
Sist. Aplicación:	Preferentemente a pistola.
Disolvente:	Disolvente sintético (12-19) o Disolvente universal.
Envasado:	375 ml, 750 ml y 4 L.

***Coloreable con nuestro Sistema Tintométrico JALCOLOR.***

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

**Fecha Edición:** 04/96

**Responsable Técnico:** Sr. J. Sanosa