

JALPLEX SINTÉTICO SATINADO

Cod.: 722.601



DESCRIPCIÓN

Barniz alídico incoloro, de aspecto mate, para madera.

FUNCIONES

Barnizado de **madera interior**.

PROPIEDADES

Acabado sedoso de una **gran regularidad**.
Secado muy rápido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|------------------|---|
| Ligante: | Resina alquídica. |
| Pigmento: | Sílice porosa con tratamiento orgánico. |
| Color: | Incoloro. |
| Aspecto: | Satinado. |
| Peso específico: | 0,950 Kg/L. |
| Viscosidad 25°C: | 90 –100" F-4. |
| Secado 20°C: | Tacto: 2 h. Repintado: 12 h. |
| Nº de capas: | Dos. |
| Rendimiento: | Según UNE: 12-14 m ² /L. |

APLICACIÓN

| | |
|-------------------|---|
| Superficie: | Madera o contraplacado. Sobre barnices viejos, es indispensable un lijado previo. |
| Sist. Aplicación: | Preferentemente, a pistola. |
| Disolvente: | Disolvente sintético (12-19) o Disolvente universal. |
| Envasado: | 375 ml, 750 ml y 4 L. |

Coloreable con nuestro Sistema Tintométrico JALCOLOR.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 05/03

Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa