

### JALTOP EXTRA MATE

Cod.: 750.009



#### DESCRIPCIÓN

**Pintura plástica para exteriores e interiores** a base de copolímeros acrílicos y pigmentos **de elevada resistencia a la intemperie.**

#### FUNCIONES

Pintado de superficies iluminadas por luz lateral donde se quieran eliminar los problemas causados por represas del rodillo, pastas, o defectos de brillo causados por el yeso proyectado.

#### PROPIEDADES

**Extremadamente mate.**  
**Facilidad de aplicación. Lavable.**  
**Impermeable**, permitiendo la **transpiración** de la humedad capilar.  
**Extraordinaria blancura.**

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante:	Dispersión acrílica.
Color:	Blanco.
Aspecto:	Extraordinariamente Mate.
Peso específico:	1,6 Kg/L.
Viscosidad:	Tixotrópica.
Secado a 20°C:	Tacto: 10 minutos. Repintado: 6 horas.
Rendimiento:	Según UNE: 8-11m <sup>2</sup> /L y capa.
Consumo:	Espesor y consumo total recomendado: <u>Para 100µ en exteriores:</u> 4,4 m <sup>2</sup> /L = 2,68 m <sup>2</sup> /Kg. <u>Para 70µ en interiores:</u> 6,2 m <sup>2</sup> /L = 3,78 m <sup>2</sup> /Kg.
Lavabilidad:	5.000 dobles pasadas (transcurridas 3 semanas de la aplicación).

#### APLICACIÓN

Superficies:	Limpias, exentas de salitre y secas. Sobre superficies porosas prever una mano de <b>JALMUREX</b> o <b>JALFOND</b> .
Sist. aplicación	Brocha, rodillo o pistola air-less.
Diluyente:	Agua (10 a 20%).
Temp. trabajo y almacenamiento:	Mínimo 5°C. - Máximo 40°C.
Envasado:	15 L.

**Coloreable en tonos pasteles con nuestro Sistema Tintométrico JALCOLOR.**

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

**Fecha Edición:** 11/01

**Responsable Técnico:** Sr. J. Sanosa