

MINIO DE HIERRO

Cod.: 755.400



DESCRIPCIÓN

Imprimación antioxidante, a base de minio de hierro y resinas con gran poder de humectación, lo que le permite adherirse a fondos sin preparación.

FUNCIONES

Pintado y protección de superficies de hierro en estructuras, balcones, carpintería metálica, etc., que deban ser acabados con esmalte sintético.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante: Resina alcídica.
Color: Rojo.
Aspecto: Ligeramente satinado.
Densidad: 1,35 Kg/L.
Viscosidad 25° C: 100 seg. F-4.
Secado a 20° C: Tacto: 1 h. Repintado: 8 h.
Rendimiento: Espesor y consumo total recomendado:
35 μ y 9-11 m²/L.

APLICACIÓN

Superficies: Limpias, exentas de óxido y aceite.
Sist. aplicación: Brocha, rodillo, pistola air-less.
Disolvente: Disolvente Sintético (12-19).
Envasado: 750 ml y 4 L.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 04/96

Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa