

PRIMER SILICATO JALLUT

Cód.: 712.351



DESCRIPCIÓN

Imprimación consolidante a base de Silicato potásico

FUNCIONES

Fija y petrifica el soporte facilitando la aplicación y el anclaje de las capas posteriores de pintura al Silicato.

PROPIEDADES

Mantiene íntegramente la transpirabilidad del soporte. Ignífugo. Gran capacidad de fijación sobre: Piedra, cemento, estucos a la cal, fibrocemento .. etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante:	Silicato potásico-emulsión acrílica
Aspecto:	Mate. Muy parecido a la piedra natural
Color:	Icoloro
Densidad:	1 +/- 0,05 kg./l.
Secado:	Tacto: 2-4 horas
Repintado:	6-12 horas
Rento. teórico:	6-10 m ² /L y capa.
Nº de capas:	Una
COV:	Ai 140 gr/l. (2010) / Silicato contiene un máximo 40 gr/l.

MODO DE EMPLEO- CONDICIONES DE APLICACIÓN

Agitación:	Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
Temperatura de aplicación:	Temperatura de aplicación: 5- 40 °C.
Máxima humedad relativa:	80%
Útiles de aplicación:	Brocha, rodillo o pistola Airless
Dilución:	Agua max.10 %
Disolvente:	Agua

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas:	Limpias de polvo y secas
Superficies ya pintadas:	Si las superficies han sido pintadas con silicato, cepillar el soporte y eliminar las zonas mal adheridas. Si han estado pintadas con Pintura plástica, Esmaltes.. Hay que eliminarlas totalmente para facilitar el anclaje del Primer Silicato Jallut. Aplicar siempre una mano de Imprimación silicato.

Superficies viejas:	Eliminar el polvo y suciedad e imprimir con Imprimación Silicato.
Superficies de hormigón:	Eliminar los restos de desencofrante con detergente o con una mezcla de agua-amoniaco y detergente. Imprimir con una mano de Imprimación silicato.

PRECAUCIONES DURANTE EL PINTADO

Este producto es alcalino por lo que se deberá proteger los ojos y la piel. Cubrir toda la superficie próxima al pintado, especialmente el vidrio, aluminio, cerámica y mármol etc.

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado al abrigo de las heladas, aislado de fuentes de calor y eléctricas. Conservar en zonas secas, bien ventiladas .

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 40 °C

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Precauciones generales (consultar Ficha de Datos de Seguridad para más detalles):

No comer, beber, ni fumar en las zonas de aplicación y secado.
En caso de contacto con los ojos y/o piel, lavar con agua limpia y abundante.
Tóxico por ingestión.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No verter los residuos por el desagüe.
Tápanse después de su utilización.
Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/ nacional vigentes.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Fabricado en la UE.

Jallut está trabajando en la reformulación de todos sus productos para que cumplan las Normativas Medio Ambientales de la U.E. y las directrices del protocolo de Kyoto que exigen la formulación de los productos dentro de los límites máximos de COV cuyo plazo de cumplimiento obligatorio es el año 2010.

Para más información, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 01/12 JS