

## FICHA TÉCNICA

### RAPIDOLIN PLUS BRILLANTE

CÓDIGO. - 721.003 Blanco Plus / 720 Colores carta

#### DESCRIPCIÓN

Esmalte alquídico no amarilleante brillante de excelente retención de color y buena resistencia a la intemperie

#### PROPIEDADES

Excelente retención de brillo

Excelente nivelación.

Buen poder de relleno.

No amarillea.

Excelente adhesión sobre gran variedad de imprimaciones convencionales

Excelente secado a temperatura ambiente.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante:	Alquídico
Color:	Según carta de colores de Jallut Pinturas SLU
Aspecto:	Brillante
Viscosidad:	140-160" CF4 a 25º C
Sólidos en volumen:	48,5 % ± 2 Según color
Secado:	Al tacto: 1-2 horas (Según condiciones ambientales)
Repintado:	Mínimo 18 horas de aplicación.
Nº de capas:	Dos capas
Espesor recomendado:	30-35 µ
Rendimiento teórico:	9-11 m <sup>2</sup> /L

#### CONDICIONES DE APLICACIÓN

Superficie:	Limpias y previamente imprimadas	
Aplicación:	Brocha, Rodillo, Pistola aerográfica o pistola Air-less	
Disolvente:	Disolvente Sintético 12-19	Código 732.019
	Disolvente Universal	Código 732.006

*Coloreable con nuestro sistema tintométrico industrial*

#### OBSERVACIONES:

Esta información es el resultado de nuestros ensayos en laboratorio y experiencia adquirida en su uso industrial. El cliente debe comprobar que cada producto cumple con las especificaciones requeridas por su sistema. Al estar fuera de nuestro control las condiciones de aplicación, no es posible garantizar su comportamiento. Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

**Fecha Edición: 12/15 TB Rev-3**