

RAPIDOLÍN PLUS SATINADO**CÓDIGO: 721.002 Blanco****DESCRIPCIÓN**

Esmalte alquídico decorativo no amarilleante, de elevada retención de color y buena resistencia a la intemperie.

FUNCIONES

Como capa de acabado en general para el lacado de superficies de hierro o madera previamente imprimadas.

PROPIEDADES

Satinado laca
Excelente nivelación.
Buen poder de relleno.
No amarillea.
Excelente adhesión sobre gran variedad de imprimaciones convencionales
Excelente secado a temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante:	Alquídico.
Color:	Blanco.
Aspecto:	Satinado
Densidad:	1,10 – 1,20 gr/cm ³ .
Viscosidad:	140 - 160" CF4 a 25°C.
Secado:	Tacto: 1-2 horas. (Según condiciones ambientales) Repintado: 18 horas.
Nº capas:	Dos.
Rendimiento:	Según UNE: 18 m ² /L y capa. Espesor y consumo total recomendado: 40 µ y 9 m ² /L = 6 m ² /Kg.

APLICACIÓN

Superficies	:	Previamente imprimadas y limpias.
Sist. Aplicación:		Brocha, rodillo, pistola aerográfica o air-less.
Diluyente:		Disolvente sintético (12-19), o Disolvente universal.
Envasado:		750 ml y 4 L.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El Usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la hoja técnica, o por desconocimiento de su oficio.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 03/16 TB Rev-2