

**RAPIDOLÍN PLUS SATINADO****CÓDIGO: 721.002 Blanco****DESCRIPCIÓN**

Esmalte alquídico decorativo no amarilleante, de elevada retención de color y buena resistencia a la intemperie.

**FUNCIONES**

Como capa de acabado en general para el lacado de superficies de hierro o madera previamente imprimadas.

**PROPIEDADES**

Satinado laca  
Excelente nivelación.  
Buen poder de relleno.  
No amarillea.  
Excelente adhesión sobre gran variedad de imprimaciones convencionales  
Excelente secado a temperatura ambiente.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Ligante:	Alquídico.
Color:	Blanco.
Aspecto:	Satinado
Densidad:	1,10 – 1,20 gr/cm <sup>3</sup> .
Viscosidad:	140 - 160" CF4 a 25°C.
Secado:	Tacto: 1-2 horas. (Según condiciones ambientales) Repintado: 18 horas.
Nº capas:	Dos.
Rendimiento:	Según UNE: 18 m <sup>2</sup> /L y capa. Espesor y consumo total recomendado: 40 µ y 9 m <sup>2</sup> /L = 6 m <sup>2</sup> /Kg.

**APLICACIÓN**

Superficies :	Previamente imprimadas y limpias.
Sist. Aplicación:	Brocha, rodillo, pistola aerográfica o air-less.
Diluyente:	Disolvente sintético (12-19), o Disolvente universal.
Envasado:	750 ml y 4 L.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El Usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la hoja técnica, o por desconocimiento de su oficio.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

**Fecha Edición: 03/16 TB Rev-2**