

## FICHA TÉCNICA

1/2

### PETREOLUXE LISO

Cod.: 749170

Cod. Colores de la Carta de Fachadas: 749XXX



### DESCRIPCIÓN

Revestimiento acrílico texturado de gran dureza y fácil aplicación, con un alto contenido de resina.

### FUNCIONES

**PETREOLUXE LISO** es ideal para la protección y embellecimiento de toda clase de superficies en mampostería exterior como revoco, mortero, hormigón, etc....  
Su microtextura le permite cubrir pequeñas fisuras y le ayuda a disimular imperfecciones del soporte.  
Es impermeable, transpirable, no amarillea ni calea. Dispone de una carta de colores formulados con pigmentos sólidos, inalterables a la luz, resistentes a la alcalinidad de los fondos y a la inclemencia de la intemperie.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante:	Dispersión acrílica.
Color:	Blanco y 50 colores de la Carta Fachadas.
Aspecto:	Mate con textura granulada.
Peso específico:	1,60 +/- 0.05 g/cc.
Viscosidad:	Tixotrópico.
Secado a 25°C.:	Tacto: 1 hora. Repintado: 6 horas.
Rendimiento:	Según Une 8 -10 m <sup>2</sup> /L y capa.
Consumo:	Espesor y consumo total recomendado: <u>Para 90µ al exterior:</u> 5 m <sup>2</sup> /L 3,0 m <sup>2</sup> /Kg <u>Para 70µ al interior:</u> 6,5 m <sup>2</sup> /L 4 m <sup>2</sup> /Kg
Lavabilidad:	Más de 10.000 dobles pasadas.
Valor límite de la UE categoría (A/c): 40 gr./l. (2010 )	
Valor COV máximo de este producto 40 gr./l.	

**FICHA TÉCNICA**

2/2

**APLICACIÓN**

Es importante no diluir demasiado. Si los fondos no son consistentes, es decir, todavía tienen pinturas a la cola, cal, extolite, mal adheridas, sucias o caleantes, es preciso prever una mano de **JALMUREX** o **JALFOND al disolvente o al agua**.

También si se quiere utilizar en la restauración de edificios es conveniente imprimir siempre con una mano de **JALMUREX**.

Se aplica perfectamente a rodillo o pistola air-less.

Temp. de trabajo y

almacenamiento: Mínimo 5°C - Máximo 40°C.

Diluyente: Agua (10-20%)

Envasado: 4 L y 15 L

**Coloreable con nuestros Sistemas Tintométricos Universal, Aquajal y Mixto y tintes concentrados Jaltint.**

**Disponible en la Carta de 50 colores para Fachadas en stock.**

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

**Fecha Edición: 01/2012**