

SHOP PRIMER

Cod.: 841



DESCRIPCIÓN

Imprimación fosfatante de un solo componente, a base de polivinil-butiral.

FUNCIONES

Como **promotor de adherencia**, pudiendo soportar una gran gama de sistemas de pintado, en superficies de acero, galvanizadas y/o aleaciones ligeras.

La gran diversidad de galvanizados y la muy variada composición de las llamadas aleaciones ligeras, hace que antes de utilizar **SHOP PRIMER** se realicen los correspondientes ensayos de idoneidad.

PROPIEDADES

Poder anticorrosivo (hasta 350°C).
Buena adherencia.
Rápido secado.
Repintados cortos.
Soldable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad: 90-100" CF4.
Color: Rojo RAL 3009, Gris RAL 7038.
Aspecto: Mate.
Sol. en volumen: 18,4%.
Densidad: 0,9 g/cc.
Secado 20°C: Aire: 10 minutos. Total: 30 minutos. Repintado: Mínimo 3 horas. Máximo 3 meses.
Espesor rec.: 10-15 µ.
Rendimiento teórico 15 m: 13,6 m²/Kg.

APLICACIÓN

Superficies: Sa.2^{1/2}. En metales no férricos también desengrasar.
Sist. aplicación: Pistola aerográfica o air-less.
Viscosidad aplic.: De 13 a 15 seg.
Disolvente: SHOP PRIMER o Universal.
Limp. utensilios: SHOP PRIMER o Universal.
Envasado: 750 ml y 4 L.

Coloreable con nuestro Sistema Tintométrico JALCOLOR.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 05/05

Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa