

FICHA TÉCNICA

UNA PASADA

Cod.: 750.400



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica, mate-superior, de gama alta para la decoración de interiores.

Muy cubriente. Fácil de aplicar, no gotea ni salpica.

Basada en una resina sin olor y de gran rapidez de secado, lo que permite el pintado de superficies para su uso casi inmediato.

FUNCIONES

Especial para la **decoración de interiores**. Además del blanco se fabrica en una **gama de 24 tonos** especialmente estudiados para cada ambiente. Aunque toda su gama de colores, su bajo olor y propiedades están pensados para la decoración de interiores, la alta calidad del producto la hacen totalmente **adecuada para exteriores**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|------------------|---|
| Ligante: | Dispersión vinílica modificada desodorizada. |
| Color: | Blanco y 24 colores de la carta. |
| Aspecto: | Mate de tacto suave. |
| Peso específico: | 1,6 Kg/L. |
| Viscosidad: | 50-60 Poises. |
| Secado a 25°C: | Tacto: 10 minutos. Repintado: 6 horas. |
| Rendimiento: | Según UNE: 10-12 m ² /L y capa. |
| Consumo: | Espesor y consumo total recomendado: <u>Para 100µ en exteriores:</u> 4,5 m ² /L <u>Para 70µ en interiores:</u> 6,5 m ² /L |

Valor limite de la UE para este producto /Cat.A/a) : 30 gr./l.

Este producto contiene un máximo en COV.de 30 gr/l.

APLICACIÓN

Es importante no diluir demasiado. Si los fondos no son consistentes, es decir, todavía tienen pinturas a la cola, cal, extolite, mal adheridas, sucias o caleantes, es preciso prever una mano de **JALMUREX** o **JALFOND**.

También si se quiere utilizar en la restauración de edificios es conveniente imprimir siempre con una mano de **JALMUREX**.

Se aplica perfectamente a rodillo o pistola air-less.

Temp. de trabajo y almacenamiento: Mínimo: 5°C. – Máximo: 40°C.

Diluyente: Agua máximo un 15%.

Envasado: 4 L rectangular.

Coloreable con nuestro Sistema Tintométrico JALCOLOR.

COLORES DISPONIBLES

| | |
|----------|------------------------------|
| 75004465 | UNA PASADA PURPURA LIGERA |
| 75004466 | UNA PASADA LAVANDA RUBOR |
| 75004467 | UNA PASADA PLUMA AVESTRUZ |
| 75004468 | UNA PASADA ROSA CALIDO |
| 75004469 | UNA PASADA MOCASIN |
| 75004470 | UNA PASADA MARRON BURLYWOOD |
| 75004471 | UNA PASADA BLANCO ORQUIDEA |
| 75004472 | UNA PASADA BRONCEADO CAMELO |
| 75004473 | UNA PASADA ADOBE INTENSO |
| 75004474 | UNA PASADA CAJON DE ARENA |
| 75004475 | UNA PASADA MARRON ARENOSO |
| 75004476 | UNA PASADA VERDE VELO |
| 75004477 | UNA PASADA VERDE LIMA |
| 75004478 | UNA PASADA AZUL ALICIA |
| 75004479 | UNA PASADA HORIZONTE LEJANO |
| 75004480 | UNA PASADA AZUL PROFUNDO |
| 75025452 | UNA PASADA FUCSIA |
| 75025453 | UNA PASADA ROJO CEREZA |
| 75025454 | UNA PASADA MORA |
| 75025455 | UNA PASADA VERDE MENTA |
| 75004408 | UNA PASADA AMARILLO FUERTE |
| 75004416 | UNA PASADA BLANCO NATURAL |
| 75004425 | UNA PASADA MARRON SUAVE |
| 75004431 | UNA PASADA MELOCOTON NATURAL |

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 08/10 JS