

BASE JALFAST

881.012

Descripción del producto:

Esmalte industrial de acabado, especialmente diseñado para aplicación con pistola aerográfica

Propiedades y campos de aplicación:

Fácil aplicación
 Alta resistencia a los descuelgues.
 Buena adherencia sobre diferentes soportes metálicos previamente imprimados.
 Hierro
 Acero
 Galvanizado
 Aluminio
 Poliéster
 Buena elasticidad y resistencias mecánicas.

Aplicación:

Espesor de película seca recomendado 30-35 micras
 Recomendamos la aplicación de 2 manos
 Superficies: Limpias y correctamente desengrasadas debidamente imprimadas
 Sistema de aplicación: Pistola aerográfica, Air-less, equipo electrostático

Recomendaciones:

Conservar en sus envases originales convenientemente cerrados.
 Almacenar en un lugar fresco y seco preservado del frío extremo y de la exposición directa al sol.

Características técnicas:

Naturaleza:	Alquídica modificada
Acabado:	Brillante
Color:	Carta RAL
Brillo:	≤ 80 %
Densidad:	1,2 ± 0,03 kg/L
Viscosidad:	60-80" CF4 a25º C
Rendimiento:	± 14 m2/kg
Dilución:	15-20 %
Diluyente:	DISOLVENTE UNIVERSAL CÓDIGO-832.050 %

Indicar SI o NO

Secado aire:	Si	Tacto:	10 min.	Repintado:	8 h.
Secado horno:	No	Tiempo horneado:	No min.	Temp. horneado:	ºC
Prod. 2 comp.	No	Endurecedor	No		
Proporción mezcla:	No	Vida mezcla:	Noh.		
Contenido máx. COVS:	Xx g/L				

Información adicional

Indicar SI o NO

Coloreable con nuestros Sistema Tintométrico:	Si
Coloreable con nuestra línea de Tintes concentrados Jaltint.	No

Esta información es el resultado de nuestros ensayos en laboratorio y experiencia. El cliente debe comprobar que cada producto cumple con las especificaciones requeridas por el sistema. Al estar fuera de nuestro control las condiciones de aplicación, no es posible garantizar su comportamiento. Esta ficha sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha edición: 10//08

Rev-2 **TB**

JALLUT PINTURAS, S.L.U.

Grupo BARBOT

Tel. +34 93 713 19 14 - Fax +34 93 13 12 56

www.jallut.com - jallut@jallut.com



16/v2