

PRIMER UNIVERSAL

881.010

Descripción del producto:

Imprimación sintética anticorrosiva

Propiedades y campos de aplicación:

Su alta adherencia, gran rapidez de secado y excelentes propiedades anticorrosivas hacen del PRIMER UNIVERSAL la imprimación idónea para uso general.

Permite el repintado con todo tipo de pinturas.

Buen poder antioxidante.

Rápido secado.

Permite repintado húmedo s/ húmedo

Diluyendo con Disolvente Universal queda a resistividad ideal para la aplicación en pistola electrostática.

Sobre Hierro está clasificado M-1 (UNE 23-727-90).

Recomendaciones:

Superficies:	Totalmente limpias, exentas de grasa y óxido.
Sistema aplicación:	Brocha Rodillo Pistola aerográfica Pistola air-less Equipo electrostático.
Disolvente:	Industrial (Cod. 832.050)
Envasado:	4 kg y 25 Kg.

Características técnicas:

Naturaleza:	Alquílica modificada
Acabado:	Mate
Color:	
Brillo:	
Densidad:	1,3 -1,4 kg/L
Viscosidad:	90-110" CF4 a 25º C
Rendimiento:	Con un espesor de 35 micras obtenemos aprox. ± 10 m2/kg
Dilución:	15-20 %
Diluyente:	DISOLVENTE INDUSTRIAL 832.050 %

Indicar SI o NO

Secado aire:	SI	Tacto:	10 min.	Repintado:	12 h.
Secado horno:	NO	Tiempo horneado:	NO min.	Temp. horneado:	ºC
Prod. 2 comp.		Endurecedor			
Proporción mezcla:		Vida mezcla:	h.		
Contenido máx. COVS:	477g/L				

Información adicional

Indicar SI o NO

Coloreable con nuestros Sistema Tintométrico:	Si
Coloreable con nuestra línea de Tintes concentrados Jaltint.	No

Esta información es el resultado de nuestros ensayos en laboratorio y experiencia. El cliente debe comprobar que cada producto cumple con las especificaciones requeridas por el sistema. Al estar fuera de nuestro control las condiciones de aplicación, no es posible garantizar su comportamiento. Esta ficha sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha edición: 17/02 TB

JALLUT PINTURAS, S.L.U.

Grupo BARBOT

Tel. +34 93 713 19 14 - Fax +34 93 13 12 56

www.jallut.com - jallut@jallut.com



16/v2