

PRIMER UNIVERSAL SATINADO

Cod.: 840.XXX



DESCRIPCIÓN

Imprimación anticorrosiva de secado rápido.

FUNCIONES

Por su rapidez de secado, gran poder de humectación y excelentes propiedades anticorrosivas, **PRIMER UNIVERSAL SATINADO** es idóneo como imprimación de uso general.

Su aspecto satinado permite dejarlo como acabado en aplicaciones al interior como es el caso de estructuras metálicas.

PROPIEDADES

Permite el repintado con todo tipo de pinturas incluso clorocaucho y/o de dos componentes.

Potencia el brillo en acabados brillantes.

Es adecuado para la aplicación en pistola electrostática.

Sobre Hierro está clasificado M-1 (UNE 23-727-90).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante:	Alquídico-fenólico.
Color:	S/. carta de colores.
Brillo ángulo 60°:	25-45.
% Sol.volumen	46%.
Densidad:	1,3 –1,4 Kg/L según color.
Secado 20° C:	Tacto: 90 min. Repintado: 8 h.
Espesor recomend.:	35 µ.
Rendimiento	
teórico 35 µ:	9,3 m ² /Kg.

APLICACIÓN

Superficies: Limpias, totalmente exentas de grasa y ácido.
Sistema aplicación: Brocha, rodillo, pistola aerográfica, air-less o electrostática.

Disolvente: DISOLVENTE INDUSTRIAL O UNIVERSAL.

Envasado: 6 Kg y 25 Kg.

Disponible en forma de base para la formulación en toda la gama de colores de nuestro Sistema Tintométrico Industrial.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 06/05
Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa