

PINTURA BITUMINOSA ASFÁLTICA

Cod. 729.004



DESCRIPCIÓN

Pintura formulada a base de alquitranes refinados y resinas sintéticas.

FUNCIONES

Protección de superficies de acero y hormigón sometidas a inmersiones en aguas dulces, saladas o residuales.

PROPIEDADES

-Excelente resistencia al agua.
-Facilidad de aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sol. en Volumen:	68%.
Peso específico:	1,2 g/cc.
Color:	Negro.
Nº componentes:	Uno.
Tiempo de Secado:	Tacto: 6 horas. Total: 24 horas. Repintado: Mínimo 24 horas. Máximo 5 días.
Espesor recomendado:	250 µ.
Rendº. teórico:	2,75 m ² /Kg y capa.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie:	Hormigón: SUPER JALTONT 111. Acero: PRIMER UNIVERSAL.
Diluyente:	DISOLVENTE 12-18 o DISOLVENTE CLOROCAUCHO.
Temp. de aplicación:	Mínimo 15°C. Máximo 50°C.
Aplicación:	Brocha, pistola air-less o rodillo.
Envasado:	20 Kg.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 03/04

Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa