

RAPIDOLÍN SATINADO

Cód.: 787.XXX



DESCRIPCIÓN

Esmalte Laca de acabado sedoso, no amarilleante para decorar en interiores.

FUNCIONES

Como capa de acabado de uso general para el lacado de **superficies de hierro, acero o madera** previamente imprimadas.

PROPIEDADES

Buena capacidad de relleno.
Excelente nivelación.
Muy buena retención del blanco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante: Alquídico, modificado con poliuretano.
Color: Blanco.
Aspecto: Satinado-laca.
Densidad: 1,05 Kg/L.
Viscosidad: 120" F-4 a 25° C.
Secado 20° C: Tacto: 2 horas. Repintado: 12 horas. Rápido.
Nº de capas: Dos.
Espesor recom.: 30 µ por capa.
Rendimiento: Según UNE: 18 m²/L y capa.
Espesor y consumo total recomendado: 40 µ y 9 m²/L = 6,52 m²/Kg

APLICACIÓN

Superficies: Previamente imprimadas y limpias.
Sist. aplicación: Brocha, rodillo, pistola aerográfica o air-less.
Disolvente: DISOLVENTE SINTÉTICO (12-19) o DISOLVENTE UNIVERSAL.
Envases: 4 Kg y 16 Kg.

Posibilidad de fabricación en Sistema *In-Can*.
Coloreable con nuestro Sistema Tintométrico Industrial.

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.

Fecha Edición: 05/05

Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa